

コンタクト表面塗布剤のスタンダード

C-2000

金めっき封孔処理

潤滑性向上



1L 瓶入



17L 缶入



約30年の実績。封孔処理、潤滑、接触抵抗安定を兼ね備えた、汎用型コンタクトオイル。経時劣化の心配もなく、各種コネクタへの使用が可能。

腐食試験



無塗布



C-2000 塗布

試験条件：SO₂、10ppm、100時間

金めっき厚：0.1 μm

1.品名	テトラ C-2000
2.種類	コンタクトオイル（電気接点用防錆潤滑剤）
3.外観	黄色透明液体
4.比重	15/4℃ 0.925
5.粘度	@0℃ 980cSt @40℃ 60cSt @100℃ 8cSt
6.流動点	-25℃
7.引火点	220℃
8.溶解性	※ アルコール類 一部可溶 ※ 芳香族溶剤類 可溶 ※ 塩素化溶剤類 可溶 ※ フッ素化溶剤類 可溶 ※ 炭化水素溶剤類 一部可溶
9.安全性関係法規	毒物及び劇物取締法 非該当 労働安全衛生法 非該当 PRTR法 非該当 消防法（危険物） 第四類第四石油類
10.成分	【基油】 炭化水素油 【添加剤】 エステル、複素環状化合物、ふっ素化合物
11.使用方法	直接、ハケ・筆・スポンジなどで薄く塗布するか、溶剤で希釈し浸漬、ハケ塗り、スプレー等で塗布します。 浸漬塗布の場合 希釈溶剤 溶解、揮発することが必要 炭化水素溶剤が通常使用されます 希釈濃度 2～5vol% 浸漬時間 5～10秒 乾燥方法 温風～熱風で希釈溶剤を乾燥させます。

※このカタログは、製品の代表性状を記したものであり、規格値ではありません。

この製品に関するお問合せは



株式会社 **テトラ**

ECIまで

〒486-0937 愛知県春日井市細木町 1-16-1

TEL 0568-33-5211

FAX 0568-32-1379

E-mail eci@tetra-japan.co.jp

URL <http://www.tetra-japan.co.jp>