

封孔処理重視型

No. 4

金めっき封孔処理

水溶性



1kg 角ポリ入



17kg 角缶入



封孔処理を重視した水溶性コンタクト表面塗布剤。
水ベースのため、火災の危険がなく、人体・環境にも安心。

腐食試験



無塗布



No.4 塗布

試験条件：SO₂、10ppm、40℃

240時間

金めっき厚：フラッシュ

1.品名	テトラ No. 4
2.種類	コンタクト表面塗布剤（電気接点用防錆潤滑剤）
3.外観	淡黄色透明液体
4.比重 15/4℃	1.01
5.PH	8.3
6.凝固点	0℃以下
7.溶解性	水に任意な濃度で溶解 フッ素系、塩素系、石油系溶剤に不溶
8.安全性関係法規	毒物及び劇物取締法 非該当 労働安全衛生法 非該当 PRTR法 非該当 消防法（危険物） 非該当
9.主成分	界面活性剤
10.使用方法	希釈濃度 イオン交換水で5倍に希釈 塗布方法 常温で浸漬塗布 浸漬時間 2～5秒 乾燥方法 100±20℃の熱風で乾燥

注意事項

- ・0℃以下で保存しないで下さい。
- ・塗布した後、水洗いしないで下さい。

※このカタログは、製品の代表性状を記したものであり、規格値ではありません。

この製品に関するお問合せは



株式会社 **テトラ**

ECIまで

〒486-0937 愛知県春日井市細木町 1 丁目 16 番地 1

TEL 0568-33-5211

FAX 0568-32-1379

E-mail info@tetra.jp

URL http://tetra.jp