



日本 **上海特德拉化学油剂有限公司**
独资 **SHANGHAI TETRA CHEMICAL OIL CO., LTD.**

水溶性防锈剂(乳化液)

特力 JRFX—01 (TBS-K10Y)

特 点	1) 水溶性产品，具有不燃性； 2) 虽是水溶性，但具有比同等油性产品更好的防锈力； 3) 虽是水溶性，但完全不会在接触部发生腐蚀； 4) 在结露的情况下，仍然具有很强的防锈力； 5) 轻质不油腻，可改善工作环境。		
用 途	铸、锻品、钢铁等的防锈。 防锈期：一个月。（根据储存条件可达到三个月以上）		
使用方法	1) 通常用 5-20 倍的水稀释（以 10 倍为标准）； 2) 稀释时，在溶液中加入水，或者把水加入溶液中，充分搅拌均匀； 3) 涂抹时用浸涂最好，也可以用喷淋、喷涂、毛刷涂抹，但一定要涂抹均匀，不要漏涂。		
性 状		JRFX-01	浓度 10%的水溶液
	外观： 比重：(15/4℃) 粘度：(30℃) 引火点： 流动点： ph 值：	淡褐色低粘度液体 0.916 120cSt 205℃ -12.5℃ ---	乳白色液体 约 1.0 2-3cSt 无（不燃） -3℃以上 9.0
注意事项	1) 属工业用油剂，应严格遵守一般工业用油剂的注意事项； 2) 若不慎沾上皮肤或误入眼内时，应立即用水冲洗。		
成 份	石油磺酸盐、表面活性剂、矿物油、稳定剂。		
包 装	18L、200L 铁桶		