



日本 **上海特德拉化学油剂有限公司**
独资 **SHANGHAI TETRA CHEMICAL OIL CO., LTD.**

溶剂稀释型防锈剂(薄膜型) 特力 JYFX—06

特 点	1) 水置换性强; 2) 对腐蚀性气体有效; 3) 基本无变色; 4) 对树脂影响很小。					
用 途	铸、锻造件等 1 个月的短期防锈用、热处理件的水置换。					
使用方法	使用原液, 浸涂或喷涂。					
性 状	外 观	比 重 (15/4℃)	粘 度 30℃cSt	引火点 PM	流 动 点℃	膜 厚 (20℃) μ m
	淡褐色低 粘度液体	0.80	2.0	>60℃	-15	1.0
防锈试验	储藏: 储藏箱 1 个月以上; 湿润: 360 小时以上; 水转换: 有水置换性强; 结露: 在 70℃ 温水上的水蒸汽中放置 2 小时×2 周期不生锈; 清洗: 用碱性、石油系溶剂可以除去。					
注意事项	1) 属工业用油剂, 应严格遵守一般工业用油剂所应注意的有关事项; 2) 当沾上皮肤或进入眼内时, 应立即用水冲洗。					
成 份	石油磺酸盐、脂肪酸盐、脂肪族系润滑油、石油系溶剂。					
包 装	20L、200L 铁桶					