



含水性離型剤 (エマルジョン)

## TRK-W2

春日井市細木町1-16-1

株式会社 **TETRA**

TEL 0568-33-5211

性状	外 観 白色液体 比 重 15/4℃ 0.86 粘 度 @30℃ 4.8 引火点 なし (水の蒸発による) 流動点 -5℃
用途	鑄造生砂型用含水性離型剤
使用方法	*通常は製品そのものを模型表面にスプレーまたは刷毛塗りします。 *塗布は毎回しますが、条件によっては数回置きでも効きます。
特長	*通常の条件では、一回の塗布で数回の連続造型できます。 *温度など砂の条件が悪くても、優れた離型性能を示します。 *火災に対する安全性があります。 *使用量は少なく、経済性に優れ、省資源、コストダウンできます。
成分	高級脂肪酸, 界面活性剤, 石油系溶剤, 水
安定性	24時間後 (+50℃, -2.5℃とも) 変化ありません。
関係法規	毒劇物, 危険物, 有機溶剤などに関係ありません。
取扱注意	*工業用油剤ですので、一般的注意事項を厳守して下さい。 *皮膚に付けたり目に入った時は、直ちに流水で洗浄してください。
包装	1.8L (石油缶) 200L (ドラム缶)