

溶剤希釈型防錆剤

T B S — 3 3 1

春日井市細木町1-16-1
株式会社
TEL 0568-33-5211

+

性 状	外 観	淡褐色低粘度液体
	比 重 15/4℃	0.84
	粘 度 @30℃	3.5 c S t
	引火点	> 60℃ (PM)
	流動点	-1.5℃
	膜 厚 @20℃	3.0 μ m
	防錆試験	
	屋内	ヶ月以上
	格納	格納箱3ヶ月以上
	湿潤	800時間以上
	塩水噴霧	24時間
	水置換	水置換性あり
	除去性	アルカリ、石油系溶剤により除去可能
用 途	鑄造品、鍛造品等の防錆用	
使用方法	原液使用で、浸漬、又はシャワー塗布とします。	
特 長	＊水置換性が強い。	
	＊腐食性ガスに強い。	
	＊変色がほとんどない。	
	＊樹脂（ABS）に対する影響がすくない。	
成 分	石油スルホネート、脂肪酸塩、脂肪酸系潤滑油、石油系溶剤	
関係法規	危険物第4類第2石油類	
取扱注意	＊工業用油剤ですので、一般的注意事項を厳守して下さい。	
	＊皮膚に付いたり目に入った時は、直ちに流水で洗浄してください。	
包 装	18L（石油缶）	200L（ドラム缶）