

# 封孔处理重视型

## SJ-9400

封孔处理

水溶性



17kg 铁桶

重视封孔处理的水溶性剂接插件表面处理剂。  
以水为基础，无火灾危险、对人体·环境也能安心。

### 腐蚀试验



无涂抹



涂抹 SJ-9400

试验条件：SO<sub>2</sub>、72 小时、10ppm  
40℃、RH95%

镀金层厚：吹涂

特 征	☆因是水性，不受氟里昂、有机溶剂规定限制 ☆对镀金接点有良好的防腐性能 ☆与油性涂料有同样的润滑效果 ☆在常温下短时间内浸涂，使用方法简单 ☆一液型，操作简单	
外 观	黄色透明液体	
比 重	15/4℃	1.01
P H		8.3
凝 固 点	0℃以下	
溶 解 性	水 氟素、氯素类、石油类溶剂	可溶 不溶
用 途	电子接点防锈润滑剂 鍍質	
主 成 分	界面活性剂	
使用方法	稀释浓度	用 5 倍离子交换水稀释
	涂抹方法	常温浸涂
	浸涂时间	数秒
	干燥方法	110℃ 以下的热风干燥